TEBOIL GREASE LXP 2-180

ОПИСАНИЕ

Специальная высококачественная пластичная смазка для промышленных и автомобильных подшипников качения, работающих при высоких нагрузках. Подходит для применения в качестве многоцелевой смазки. Обеспечивает эффективную защиту от окисления, коррозии и износа. Производится на основе литий-комплексного загустителя, тщательно подобранных базовых масел и специализированных присадок, в том числе противозадирных (EP). Подходит для применения в диапазоне температур от -30 до +160 °C и обладает отличной механической стабильностью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подшипники качения, работающие в тяжелых условиях и при высоких температурах
- Ступичные подшипники автомобилей (в том числе большегрузных)
- Подшипники карданных валов
- Элементы подвески различной мобильной техники
- Надежная защита узлов оборудования от ржавчины и коррозии
- Отличная стойкость к вымыванию водой
- Высокая механическая стабильность смазки, даже в условиях вибрации
- Сохранение консистенции смазки на протяжении длительного времени
- Эффективное смазывание и надежная защита оборудования от износа
- Хорошая прокачиваемость смазки в централизованных смазочных системах в летний период

СПЕЦИФИКАЦИИ

- DIN 51502 KP2P-30
- ISO 6743-9-L-XCEFB 2

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL GREASE LXP 2-180	Значение	Метод испытания
Класс по NLGI	2	ASTM D217
Загуститель	Li-комплексный	-
Цвет	Синий	-
Вязкость базового масла при 40 °C, мм ² /с	180	ASTM D7152
Пенетрация после 60 циклов перемешивания, 0,1 мм	280	ISO 2137
Температура каплепадения, °C	>260	IP 396
Массовая доля воды, %	Отсутствие	ГОСТ 2477
Противозадирные и противоизносные свойства, испытание на ЧШМ, Н	2800	DIN 51350:4
Антикоррозионные свойства, SKF emcor WWO: - испытания в дистиллированной воде - испытания в соленой воде - испытания в кислотном растворе	0 - 0 2 - 3 0 - 0	ISO 11007 mod ISO 11007 mod ISO 11007
Коррозионное воздействие на медь (100° C, 24ч)	1a	ASTM D4048

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.