

TEBOIL GREASE POLYU 1.5-460

ОПИСАНИЕ

TEBOIL GREASE POLYU 1.5-460 – высокоэффективная пластичная смазка для применения в тяжелых условиях эксплуатации оборудования. Благодаря полимочевинному загустителю и высоковязкому минеральному базовому маслу, эта смазка подходит для работы в широком диапазоне рабочих температур и обладает отличной механической стабильностью. Содержит в составе эффективные антиокислительные, антикоррозионные, противоизносные и противозадирные (EP) присадки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Типичной областью применения смазки являются подшипники качения, работающие при высоких температурах, низких скоростях и с высокой нагрузкой, в том числе при воздействии воды. Отлично подходит для применения в различных узлах металлургического оборудования.
- Полимочевинная смазка разработана для эксплуатации в широком температурном диапазоне рабочих температур (-30°C до +180°C) кратковременно до +200°C.
- Обеспечивает отличную прокачиваемость в системах централизованной смазки.
- Смазка не образует коксовых отложений в узлах при возникновении перегрева смазываемого узла, подводных трубопроводов ЦСС и распределительной аппаратуры.
- Рекомендуются к применению в подшипниковых узлах рабочих валков прокатных станов, машин непрерывного литья заготовок, бумагоделательных машин, сушильного оборудования и т.д.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- DIN 51502 - KP1.5R-30
- ISO 6743-9 - L-XCFFB 1.5

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL GREASE POLYU 1.5-460	Значение	Единицы измерения	Метод
Класс по NLGI	1.5	-	DIN 51818
Загуститель	Полимочевина	-	-
Цвет	Свето-коричневый	-	-
Вязкость базового масла при 40°C	460	мм ² /с	ISO 12058
Пенетрация после перемешивания			
- 60 циклов	290	0.1мм	ASTM D217
- 100 тыс. циклов	320		
Температура каплепадения	>250	°C	ISO 2176
Защита от коррозии: - испытания в дистиллированной воде SKF Emcor WWO	0 – 0	степень	DIN 51802
Коррозия на медной пластинке 24 час при 100°C	1b	степень	ASTM D4048

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.